

Wakolfix Super



Toepassingsgebied

Ééncomponenten contactlijm voor de verlijming van zolen en overleder, gevulde rubberen zolen, transparante zolen, cel- en pororubber, vormzolen op tussenzolen, kurk, vilt, textiel en hout, alsmede voor het omtrekken van hakken en randwerk.

Maiburg Lijmen
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 530
Fax 0416 566 531

Wakolfix Super kan zowel koud als geactiveerd verwerkt worden.

Technische Informatie

Technische gegevens

Grondstof basis:	Polychloropreen
Reiniging en verdunning:	NE 5 verdunner
Lijm opbrengen:	Tweezijdig met een kwast of daarvoor geschikte lijmopbrengmachine. Poreuze materialen dienen tweemaal ingestreken te worden.
Droogtijd:	Ca. 15 -20 minuten
Open tijd:	Ca. 60 minuten
Activeringstemperatuur:	+70°C tot +80°C
Persdruk:	Bij lederen zolen en hardere zolen: 30 -60 N/cm ² , bij zachtere materialen: 20 -25 N/cm ²
Opslagtemperatuur:	Niet onder 5°C, vorstgevoelig
Houdbaarheid:	12 maanden
Gevarenklasse:	Zie MSDS blad

Verwerking

Alle materialen vooraf zorgvuldig schuren en stofvrij maken.

Beide te verlijmen oppervlakken dun met Wakolfix Super insmeren. Na een afluchttijd van ca. 15 – 20 minuten worden de delen samengevoegd en kort maar krachtig geperst. Langer persen verhoogd de betrouwbaarheid van de verlijming.

Mocht de open tijd zijn overschreden dan kan de verlijming nog d.m.v. hitteactivering hervat worden. Voorsteken zolen kunnen tot aan de activering, mits stofvrij en op een beschutte plaats bewaard, tot maximaal 4 weken opgeslagen worden.

Bij het verwerken dienen de materiaal-, ruimte- en lijmt temperatuur niet onder de +15°C en niet boven de +25°C te liggen. De meest gunstige verwerkingstemperatuur ligt tussen de +18°C en +22°C

Belangrijk

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle gegevens zijn gebaseerd op interne testen en op onze jarenlange praktische ervaring. De grote variatie aan te gebruiken materialen en verschillende arbeidsomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aansprakelijkheid op deze gegevens uit. Daarom adviseren wij eerst voldoende eigen testen of bijvoorbeeld een proefserie uit te voeren. Tevens staan wij steeds graag ter uw beschikking voor technische adviezen.

Met het verschijnen van deze technische informatie van 01.2022 verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.