

Maiburg Lijmen  
Postbus 51  
5140 AB Waalwijk  
Telefoon (0416) 566 530  
Fax (0416) 566 531  
verkooplijmen@maiburg.nl  
www.maiburglijmen.nl

## WAKOLFIX 2433

### TOEPASSINGEN:

Ééncomponenten contactlijm voor het verlijmen van zolen en bovenleder, gevulde rubberen zolen, transparante zolen, cellenrubber en poreus rubber, vormzolen met tussen zolen, behangmaterialen onderling of op bovenleder, kurk, vilt, textiel en hout, alsmede voor het overtrekken van hakken en voor randwerken.

### TECHNISCHE GEGEVENS:

Basis	Polychloropreenrubber
Lijm opbrengen	aan beide zijden met een kwast of daarvoor geschikte lijmopbreng-machine. Poreuze materialen moeten tweemaal ingestreken worden.
Droogtijd	ca. 20 minuten
Open tijd	ca. 90 minuten (1½ uur)
Verdunning	Verdunner NE5
Reiniging	Verdunner NE5
Activeertemperatuur	70 -80°C
Persdruk	30 - 60 N/cm <sup>2</sup> bij lederen zolen en hardere zolenmengsels; 20 - 25 N/cm <sup>2</sup> bij zachtere materialen
Houdbaarheid	ca. 6 maanden in goed gesloten verpakking
Opslagtemperatuur	niet beneden 10° C, vorstgevoelig
Oplosmiddel	brandbaar mengsel
Gevarenklasse	licht ontvlambaar (F)

Onze schriftelijke en mondelinge aanwijzingen, technische productbladen, gebruiksaanwijzingen en ander informatiemateriaal zijn naar beste weten samengesteld, op grond van eigen research en ervaringen in de praktijk.

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten. Hun toepassing en verwerking ligt echter v.w.b. de resultaten voor uw verantwoording, aangezien onze producten aan factoren onderhevig zijn, die buiten onze invloedssfeer liggen. Onze technische adviezen in woord, geschrift en proeven zijn in geen enkel opzicht bindend en ontslaan u niet van de verplichting de producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel en verwerkingsysteem te controleren.

Voor het overige gelden onze Algemene Verkoop- en Leverings-voorwaarden.

## WAKOLFIX 2433

### GEBRUIKSAANWIJZING:

Alle materialen moeten, voordat de lijm wordt opgebracht, zorgvuldig opgeruwd en stofvrij gemaakt worden. De lijm dun en gelijkmatig op beide te verlijmen delen opbrengen (bij poreuze materialen, twee keer). Na een droogtijd van ca. 20 minuten worden beide delen samengevoegd en kort maar krachtig geperst. Langer persen verhoogt de betrouwbaarheid van de verlijming.

Wakolfix 2433 kan zowel koud als geactiveerd verwerkt worden. Is de open tijd eenmaal overschreden, dan kan de verlijming alleen nog maar geactiveerd plaatsvinden. Voorgestreeken zolen kunnen tot aan de activering, mits tegen stof en licht gevrijwaard, tot maximaal 4 weken opgeslagen worden.

Bij verwerking dienen materiaal-, ruimte- en lijmt temperatuur niet onder  $\square 15^{\circ}\text{C}$  en niet boven  $25^{\circ}\text{C}$  te liggen. De voor verlijming meest gunstige verwerkingstemperatuur ligt tussen  $18^{\circ}\text{C}$  en  $22^{\circ}\text{C}$ .

*Editie: 02.09 (hiermee vervallen alle vorige edities).*

Onze schriftelijke en mondelinge aanwijzingen, technische productbladen, gebruiksaanwijzingen en ander informatiemateriaal zijn naar beste weten samengesteld, op grond van eigen research en ervaringen in de praktijk.

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten. Hun toepassing en verwerking ligt echter v.w.b. de resultaten voor uw verantwoording, aangezien onze producten aan factoren onderhevig zijn, die buiten onze invloedssfeer liggen. Onze technische adviezen in woord, geschrift en proeven zijn in geen enkel opzicht bindend en ontslaan u niet van de verplichting de producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel en verwerkingsstelsel te controleren.

Voor het overige gelden onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.